Neo Dental International Inc.

CAVIOS

光固化龋洞内涂剂

特点

- ***Cavios*** 是一种光固化内涂剂和基础充填料　主要成分包括氨基甲酸二甲基丙烯酸酯和 Δ-磷酸三钙 (∝-TCP)
- ∝-磷酸三钙与硬组织有良好的组织兼容性
- 用法简单快捷
- 使用附有的注射器可直接完成内涂工序，无需其他器械
- 预先混成的软膏极易操控
- 无需牙体酸
- 极佳的放射线非通透性

技术数据

光固化时间	20 秒
光固化深度	2.5 毫米
折曲强度	50 MPa
压缩强度	165 MPa

Manufactured by:
Neo Dental Chemical Product Co. Ltd.
Tokyo, Japan

Neo Dental International Inc.
2505 South 320 Street, Suite 250
Federal Way, WA USA 98003

Tel: 253-946-0814
Fax: 253-946-0885
email: ndi@neodental-intl.com

用法

1. 清理好龋齿洞后　洗净　乾燥
2. 用氢氧化钙制剂作保护性基层以保护直接暴露的牙髓
3. 装上一次性注射头
4. 用 ***Cavios*** 直接垫涂龋齿洞基
5. 光固 20 秒　如果面积较大　可适当延长光固化时间
6. 如龋齿洞较深　可以用层涂法每 0.5 毫米作垫涂
7. 如果使用 ***Cavios*** 后以树脂为主基的物料作临时修复剂 (如 ***Evadyne***)　应使用 ***Sepalite*** 以预防 ***Cavios*** (内涂剂) 和 ***Evadyne*** 黏结　***Sepalite*** 可确保在除去 ***Evadyne*** 时不破坏内垫层
8. 术后丢弃一次性注射头并用盖子盖好注射器

包装

- 1.8 克注射器 + 15个一次性注射头

注意

- 切忌用 ***Cavios*** 或甲基烯酸酯于有过敏史的病人　使用后如有不良反应　应立即停止使用　迅速进行抗敏治疗
- ***Cavios*** 忌接触口腔软组织　皮肤及眼睛　一旦接触　即用清水或生理盐水冲洗并即求医
- 使用 ***Cavios*** 需由医生处方

保存

- 避免日光照射
- 储存于阴凉地方以延长药物有效期
- 有效期见外包装



Neo Dental International Inc.
2505 South 320 Street, Suite 250
Federal Way, WA USA 98003

Tel: 253-946-0814
Fax: 253-946-0885
email: ndi@neodental-intl.com